

**FICHE TECHNIQUE****Nom du produit :** **ENDUIT ÉPOXY LÉGER UNIVERSEL NAUTICO****Contenu :** Enduit époxy léger universel – Composant A

Durcisseur – Composant B

**Propriétés :** Coloris du composant A : gris clair (820 g / Liter)

Coloris du composant B : gris fonce (850 g / Liter)

Coloris du mélange : gris clair

Aspect : satiné

**Produktbeschreibung:** 2-Komponenten Epoxid Leicht Spachtel, Leichtes niedriges Gewicht, sehr elastisch. Der Spachtel wird vor allem zum Auffüllen verwendet, da es sein ultraleichtes Gewicht ermöglicht, dicke Schichten mit kaum merklichem Schrumpfeffekt aufzutragen. Nach der Aushärtung nimmt der Spachtel keine Feuchtigkeit mehr auf und hat eine Schrumpfung von < 0,5%.**Applikationsprozess:** Anwendungsbereich: Empfohlen für die Reparatur von Schiffen im Über-Unterwasserbereich. Ideal für Epoxid und grosse Flächen, wo niedriges Gewicht von Nöten ist. Der Spachtel hat eine gute Haftung auf allen Untergründen. Speziell auf: Holz, Polyester, Epoxid, Stahl, Aluminium, Fasern.**Verarbeitungsmethoden:** Mischverhältnis: 2 : 1 Volumen

Mischverhältnis: 100 : 53 Gewicht

- Mischung:** Immer nur die zu verarbeitenden Menge anmischen. Mischen bis sich eine einheitliche Färbung einstellt.
- Anwendungszeit:** ca. 50 Minuten
- Applikation:** Aufzutragen mit einem Spachtel. Nicht dicker als 10 mm pro Lage. Jede weitere Lage sollte ca. 10% dünner als die vorherige sein.
- Aushärtezeit:** 24 Stunden bei 20 Grad. Unter 20 Grad verlängert sich die Aushärtezeit.
- Nächste Beschichtung:** Auf den NAUTICO Epoxid Leicht Spachtel, können alle freien Epoxid Systeme und alle freie Polyurethan Systeme verwendet werden.
- ACHTUNG:**
- Es empfiehlt sich vorgängig eine dünne Schicht mit dem NAUTICO Epoxid Leicht Primer vorzulegen.
- Theor. Ergiebigkeit:** ca. 6 m<sup>2</sup> bei einer Beschichtungsstärke von 200 µ
- Vorbehandlung:** Oberfläche entfetten, mit Schleifpapier 40 – 280 schleifen. Staub entfernen und nochmals entfetten. Salze und andere Verunreinigungen durch Frischwasser entfernen.
- Sicherheit:**
- Bitte beachten Sie:
- Für gute Belüftung sorgen.
  - Es wird empfohlen die Augen und die Haut zu schützen.
  - Keine offenen Flammen verwenden.
  - Werkzeuge nach dem Gebrauch sofort reinigen.
  - Minimale Temperatur 10 Grad.

**Vorsichtsmassnahmen:** Hinweise zum sicheren Umgang mit unseren Produkten, entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt.

**Lagerung:** Produkte immer gut verschlossen lagern. Von Feuer, Hitze und Sonnenlicht fernhalten. Behälter direkt nach Gebrauch wieder verschliessen.

**Haltbarkeit:** 24 Monate

Alle Angaben basieren auf intensiver Forschung und Erfahrung vieler Jahre. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Bei unsachgemässer Verwendung übernimmt die Firma Anwander Vertriebs GmbH keine Haftung.