

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit :	FINITION POLYURÉTHANE NAUTICO COLOR
Contenu du produit :	Base – Composant A Durcisseur – Composant B
Propriétés :	Coloris : Blanc - RAL 9010 / Noir - RAL 9005 / Crème- RAL 1015 Rouge - RAL 3003 / Bleu - RAL 5003 / Vert- RAL 6029 Surface : brillant intense Densité : 1,0 – 1,1 kg/m ³ (selon le coloris) Extrait sec : 53 - 58% (selon le coloris) Épaisseur de couche : Humide (WFT) 75 µ Épaisseur de couche : Sèche (DFT) 40 µ
Description du produit :	Peinture de finition polyuréthane bi-composants de grande qualité, avec protection anti-UV élevée. Produit une surface avec un haut degré de brillance.
Processus d'application :	Protège toutes les parties des œuvres mortes et assure une protection anti-UV très élevée. Peut être appliqués sur l'aluminium, l'acier, le bois, les stratifiés, etc. Un primaire époxy est recommandé comme couche d'apprêt. Les composants sont faciles à mettre en œuvre. Simplicité d'application.

Mise en œuvre : Rapport de mélange : 2 : 1 en volume
Rapport de mélange : 100 : 40 en poids

Mélange : Mélanger uniquement la quantité à mettre en œuvre. Bien mélanger la base et le durcisseur. Ajouter le diluant et laisser débuller pendant env. 20 – 30 minutes. Mélanger une nouvelle fois légèrement, uniquement jusqu'à obtenir un coloris homogène.

Temps d'application : env. 3 heures jusqu'à 20 degrés au pistolet
env. 3 heures à 20 degrés au pinceau ou au rouleau

Application : Mise en œuvre : au pistolet, au pinceau ou au rouleau.
Nombre de couches : 2 à 3

Paramètres de mise

en peinture au pistolet : pour une couche humide jusqu'à 75 µ

Diluant :

Coloris :	Pistolet :	Pinceau/ Rouleau
RAL 9005	45 – 50 %	15 -20 %
RAL 9010	50 – 55 %	20 – 25 %
RAL 1015	50 – 55 %	20 – 25 %
RAL 3003	45 – 50 %	15 - 20 %
RAL 5003	45 – 50 %	15 – 20 %
RAL 6029	45 – 50 %	15 – 20 %

Taille de buse : 1,3 – 1,4 mm

Pression de travail : 2,0 – 3,0 bars

- Temps de durcissement :** Sec au toucher : 6-8 heures à 20 degrés / 12-16 heures à 10 degrés
Ponçable : 24 heures à 20 degrés / 48 heures à 10 degrés
Sec à cœur : 7 jours à 20 degrés / 14 jours à 10 degrés
- Surcouchage :** 30 minutes à 20 degrés / 60 minutes à 10 degrés (2 à 3 couches)
- Rendement théor. :** env. 13 – 14 m² (selon le coloris) pour une épaisseur de couche de 40 µ
- Préparation :** Éliminer le sel et les saletés avec un nettoyeur haute pression, à l'eau claire.
Dégraisser la surface et la poncer au grain 220 – 280. Dépoussiérer et dégraisser une nouvelle fois.
- Sécurité :** Veuillez respecter ces consignes :
Veuillez à une bonne ventilation.
Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.
Ne pas utiliser de flamme ouverte.
Nettoyer immédiatement les outils après utilisation.
Température minimale : 5 degrés.
- Précautions particulières :** Vous trouverez des indications sur l'utilisation de nos produits en toute sécurité sur la fiche de données de sécurité en vigueur.
- Stockage :** Toujours stocker les produits bien fermés. Tenir à l'abri du feu, de la chaleur et de la lumière solaire. Refermer immédiatement le récipient après utilisation.

Conservation : 12 mois pour la base / 12 mois pour le durcisseur

Toutes les indications fournies reposent sur des travaux de recherche intensifs et sur une expérience de nombreuses années. Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité constant. La société Anwander Vertriebs GmbH n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation impropre.