

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit : NAUTICO PLASTOREX 2K BRONZE AU CUIVRE – ŒUVRES VIVES

Contenu du produit : Antifouling polyuréthane (laque D/D) – Composant A
Durcisseur – Composant B

Propriétés : Coloris : cuivre
Surface : brillante
Densité : 0,931 g/cm³
Extrait sec : 43 %
Épaisseur de couche : Humide (WFT) 120 µ
Épaisseur de couche : Sèche (DFT) 80 µ

Description du produit : Le Plastorex 2K Bronze est un antifouling polyuréthane bicomposant (laque D/D).
En plus de son effet algicide, le revêtement Plastorex offre une excellente adhérence et une haute résistance mécanique sur les bateaux en plastique ; il permet également une protection efficace contre l'osmose (3-4 couches).

Processus d'application : Bateaux en plastique -polyester
Les composants sont faciles à mettre en œuvre.
Simplicité d'application.

Mise en œuvre : Rapport de mélange : 5 : 1 en volume

Rapport de mélange : 100 : 20 en poids

Mélange : Mélanger uniquement la quantité à mettre en œuvre. Bien mélanger la base et le durcisseur. Ajouter le diluant et laisser débuller pendant env. 20 – 30 minutes. Mélanger une nouvelle fois légèrement, uniquement jusqu'à obtenir un coloris homogène.

Temps d'application : env. 8 - 12 heures jusqu'à 20 degrés au pistolet

env. 8 - 12 heures à 20 degrés au pinceau ou au rouleau

Application : Mise en œuvre : au pistolet, au pinceau ou au rouleau.

Paramètres de mise

en peinture au pistolet : pour une couche humide jusqu'à 120 µ

Diluant : diluant Plastorex

Taille de buse : 1,5 – 2,0 mm

Pression de travail : 2,0 – 3,0 bars

Temps de durcissement : Sec au toucher : 4 heures à 20 degrés / 8 heures à 10 degrés

Ponçable : 8 heures à 20 degrés / 16 heures à 10 degrés

Sec à cœur : 24 heures à 20 degrés / 48 heures à 10 degrés

Surcouchage : 8 – 12 heures à 20 degrés / 16 – 24 heures à 10 degrés (3 – 4 couches)

Rendement théor. : env. 10 – 12 m² pour une épaisseur de couche de 120 µ

Préparation : Éliminer le sel et les saletés avec un nettoyeur haute pression, à l'eau claire. Dégraisser la surface et la poncer au grain 180 – 240. Dépoussiérer et dégraisser une nouvelle fois.

Sécurité : Veuillez respecter ces consignes :

Veillez à une bonne ventilation.

Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.

Ne pas utiliser de flamme ouverte.

Nettoyer immédiatement les outils après utilisation.

Température minimale : 10 degrés.

Précautions particulières : Vous trouverez des indications sur l'utilisation de nos produits en toute sécurité sur la fiche de données de sécurité en vigueur.

Stockage : Toujours stocker les produits bien fermés. Tenir à l'abri du feu, de la chaleur et de la lumière solaire. Refermer immédiatement le récipient après utilisation.

Conservation : 12 mois pour la base / 12 mois pour le durcisseur

Toutes les indications fournies reposent sur des travaux de recherche intensifs et sur une expérience de nombreuses années. Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité constant. La société Anwander Vertriebs GmbH n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation impropre.