

FICHE TECHNIQUE

| | |
|----------------------------------|--|
| Nom du produit : | PRIMAIRE BOIS ÉPOXY NAUTICO |
| Contenu : | Primaire bois incolore – Composant A Durcisseur – Composant B |
| Propriétés : | Coloris : incolore Aspect : brillant Densité : 1,0 kg/m ³ Extrait sec : 40% Épaisseur de couche : humide (WTF) 50 µ Épaisseur de couche : sec (DFT) 20 µ |
| Descriptif du produit : | Primaire époxy bi-composants incolore. Assure un revêtement souple et durable. Composants simples à mettre en œuvre. Facilité d'application. |
| Processus d'application : | Champ d'application : recommandé pour apprêter les supports en bois, en ciment et en céramique. |
| Mise en œuvre : | Rapport de mélange : 5 : 2 en volume Rapport de mélange : 100 : 40 en poids Diluant époxy : 5 – 10% au pistolet Diluant époxy : 5 – 50% au pinceau ou au rouleau |

- Mélange :** Mélanger uniquement que la quantité à mettre en œuvre. Amalgamer jusqu'à obtenir un coloris homogène. Attendre 10 minutes, jusqu'à ce que les bulles d'air soient remontées.
- Temps d'utilisation :** env. 8 heures à 20 degrés
env. 16 heures à 10 degrés
- Application :** Au pistolet, au pinceau ou au rouleau.
- Paramètres de pulvérisation :** jusqu'à 50 - 60 μ
Diluant : 10 - 15%
Dimension de buse : 2,1 – 3,0 mm
Pression : 2,5 bar
- Temps de durcissement :** Sec au toucher : 1 heure à 20 degrés / 3 heures à 10 degrés
Ponçable après 5 heures à 20 degrés / 8 heures à 10 degrés
Sec : 19 heures à 20 degrés / 30 heures à 10 degrés
- Surcouchage :** 5 heures à 20 degrés / 8 heures à 10 degrés.
Doit être dépoli entre les couches au papier P 240 – 400.
- Rendement théorique :** env. 20 m² pour une épaisseur de couche de 20 μ

Préparation : Éliminer les sels et autres salissures à l'eau claire. La surface doit être dégraissée et poncée au papier P 220 – 280, puis dépoussiérée et une nouvelle fois dégraissée.

Sécurité : Veuillez observer les points suivants :

- Veuillez à une bonne ventilation des locaux.
- Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.
- Ne pas utiliser de flamme ouverte.
- Nettoyer immédiatement les outils après utilisation.
- Température minimale : 10 degrés.

Précautions : Veuillez consulter la fiche de données de sécurité en vigueur pour savoir comment manipuler nos produits en toute sécurité.

Stockage : Toujours stocker les produits bien fermés. Les tenir à l'écart du feu, de la chaleur et de la lumière du soleil. Refermer le contenant immédiatement après utilisation.

Durée de conservation : 24 mois

Toutes les indications fournies reposent sur des travaux de recherche intensifs et sur une expérience de nombreuses années. Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité constant. La société Anwander Vertriebs GmbH n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation impropre.