

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit : VERNIS POLYURÉTHANE NAUTICO

Contenu du produit : Base – Composant A
Durcisseur – Composant B

Propriétés : Coloris : incolore
Surface : brillant intense
Densité : 0.99 kg /m³
Extrait sec : 49%
Épaisseur de couche : Humide (WFT) 80 µ
Épaisseur de couche : Sèche (DFT) 39 µ

Description du produit : Vernis polyuréthane bi-composants de grande qualité, avec protection anti-UV élevée. Produit une surface avec un haut degré de brillance.

Processus d'application : Le vernis polyuréthane est surtout recommandé pour les surfaces en bois. Il peut être utilisé comme couche d'apprêt et comme finition.
Les composants sont faciles à mettre en œuvre.
Simplicité d'application.

Mise en œuvre : Rapport de mélange : 2 : 1 en volume
Rapport de mélange : 100 : 50 en poids

Mélange : Mélanger uniquement la quantité à mettre en œuvre. Bien mélanger la base et le durcisseur. Mélanger une nouvelle fois légèrement, uniquement jusqu'à obtenir un coloris homogène. Ajouter le diluant et laisser débuller pendant env. 20 – 30 minutes.

Temps d'application : env. 3 heures jusqu'à 20 degrés au pistolet
env. 3 heures à 20 degrés au pinceau ou au rouleau

Application : Mise en œuvre : au pistolet, au pinceau ou au rouleau.
Nombre de couches : 2 à 3 (couche d'apprêt) / 2-4 (finition)

Paramètres de mise

en peinture au pistolet : pour une couche humide jusqu'à 80 µ
Diluant : pour application au pinceau ou au rouleau
Taille de buse : 1,3 – 1,4 mm
Pression de travail : 2,0 – 3,0 bars

Temps de durcissement : Sec au toucher : 2 heures à 20 degrés / 4 heures à 10 degrés
Ponçable : 24 heures à 20 degrés / 48 heures à 10 degrés
Sec à cœur : 7 jours à 20 degrés / 14 jours à 10 degrés

Surcouchage : 20 minutes à 20 degrés / 40 minutes à 10 degrés

Rendement théor. : env. 12 – 13 m² pour une épaisseur de couche de 39 µ

Préparation : Éliminer le sel et les saletés avec un nettoyeur haute pression, à l'eau claire. Dégraisser la surface et la poncer au grain 320 – 400. Dépoussiérer et dégraisser une nouvelle fois.

Sécurité :

Veillez respecter ces consignes :

Veillez à une bonne ventilation.

Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.

Ne pas utiliser de flamme ouverte.

Nettoyer immédiatement les outils après utilisation.

Température minimale : 10 degrés.

Précautions particulières :

Vous trouverez des indications sur l'utilisation de nos produits en toute sécurité sur la fiche de données de sécurité en vigueur.

Stockage :

Toujours stocker les produits bien fermés. Tenir à l'abri du feu, de la chaleur et de la lumière solaire. Refermer immédiatement le récipient après utilisation.

Conservation :

12 mois

Toutes les indications fournies reposent sur des travaux de recherche intensifs et sur une expérience de nombreuses années. Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité constant. La société Anwander Vertriebs GmbH n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation impropre.