

NAUTICO SUPERGLIDE

1K-ANTIFOULING 2024



Fiche technique

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE 1K

12|23

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Antifouling monocomposant en bronze cuivre bien connu, en fabrication depuis 1930. Généralement appliqué sur les bateaux en bois dans les zones sous-marines. Donne un revêtement antifouling lisse et à faible friction.

DOMAINE D'APPLICATION

Un antifouling pour une utilisation dans les eaux douces, salées et saumâtres. Ne convient pas pour une utilisation en Méditerranée. **Pour les bateaux en bois ou en contreplaqué.** Doit être utilisé avec le FOND NAUTICO SUPERGLIDE 1K ROUGE-BRUN (Grundierung Rot-braun) comme couche d'apprêt.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code du produit : N4020

Degré de brillance : brillant

Teinte : cuivre

Rendement : env. 10 m²

Poids spécifique : 1,362–1,392 g/ml

Teneur en COV : 43,5 % (grammes/litre)

Méthode : rouleau/pinceau

Dilution : DILUANT SUPERGLIDE 1K

Nettoyage des outils : DILUANT SUPERGLIDE 1K

Temps de séchage : sec au toucher 4 h / ponçable 6 h /
sec à cœur 12 heures à 20° C

Épaisseur de couche : humide : (WFT) 60 my | sec : (OFT) 50 my

Intervalle de surcouchage : 4 heures à 20° / 6 heures à 10°

Température : pas en dessous de 10°, éviter une forte humidité

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE 1K

12|23

TRAITEMENT

Le support doit être parfaitement propre, sec et dégraissé. La température d'application doit être supérieure à 10°. **Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil ou sur des supports très chauds. L'antifouling et le support à appliquer doivent être à la même température.** La température du support doit être supérieure au point de rosée afin d'éviter la condensation. Veiller à une bonne aération pendant l'application et le durcissement. **NAUTICO SUPERGLIDE 1K s'applique le mieux avec des pinces à cheveux chinois, des rouleaux en mohair ou même des rouleaux en mousse.**

PEINTURE PRÉCÉDENTE

NAUTICO SUPERGLIDE 1K ou NAUTICO SUPERGLIDE 1 K GRUNDIERUNG ROTBRAUN

Épaisseur de couche recommandée : 2–3 applications

Mise à l'eau après l'application : après 12 heures à 20°

La couche d'antifouling peut être appliquée jusqu'à 6 mois avant la mise à l'eau. Si la coque ne peut pas être protégée des intempéries pendant l'hiver, l'antifouling doit être réactivé par un léger ponçage avant la mise à l'eau.

L'antifouling ne peut être efficace que s'il est appliqué en couche suffisamment épaisse. Il faut toujours appliquer sur la coque la quantité de peinture recommandée et calculée afin de garantir une protection suffisante contre les salissures. Même si une autre couche doit être appliquée de manière imprévue. Si l'épaisseur de la couche est trop faible, on risque de perdre trop tôt l'effet protecteur garanti et de se retrouver avec de la végétation sur la coque.

INFORMATIONS SUR LA PEINTURE

Une **nouvelle couche** sur le NAUTICO SUPERGLIDE 1K existant peut être appliquée directement sur le support intact et soigneusement nettoyé. Il est toutefois recommandé de poncer légèrement l'ancien NAUTICO Superglide 1K avec une éponge abrasive rouge. Rincer ensuite à l'eau fraîche, laisser sécher et appliquer deux couches de NAUTICO Superglide 1K. **NAUTICO Superglide 1K contient des pigments lourds. C'est pourquoi il faut bien le remuer avant et pendant l'application.** L'ajout de **DILUANT SUPERGLIDE 1K** peut améliorer les propriétés d'application. Ne pas trop diluer afin d'obtenir une épaisseur de couche sèche suffisante.

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE 1K

12|23

ÉLIMINATION

L'eau de lavage lors du nettoyage de la peinture ne doit pas être déversée dans les égouts. Ne déposer que les récipients vides dans une décharge autorisée, en respectant les prescriptions légales locales.

SÉCURITÉ

Veiller à une bonne ventilation. Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.

Ne pas utiliser de flamme ouverte. Nettoyer les outils immédiatement après utilisation. Température minimale 10°.

STOCKAGE

Toujours conserver les produits bien fermés. Tenir à l'écart du feu, de la chaleur et de la lumière du soleil. Refermer le récipient immédiatement après utilisation.

CONSERVATION

36 mois à 25°

24 mois à 35

CERTIFICATIONS | HOMOLOGATIONS

CHZN 7320.02.001

BAuA N-112133

(CH) UFI 5WSH-79Q9-JD8K-3KPN

(EU) UFI YWSH-M9RP-9D8Y-1NJM



Fiche de données de sécurité
SUPERGLIDE 1K



Fiches techniques
Anwander Shop



Anwander Vertriebs GmbH
Tel +41 (0)44 730 40 50
Am Linthli 2, CH-8752 Näfels
www.anwander.ch

Nautico Swiss est une marque de
Anwander Vertriebs GmbH