

NAUTICO SUPERGLIDE

2K-ANTIFOULING 2024



Fiche technique

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE 2K

12|23

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Bronze cuivré à deux composants hautement réticulé avec une forte teneur en poudre de cuivre. **Généralement utilisé sur les bateaux en polyester (PRV).** Peut également être utilisé comme couche de fond et anti-salissures. Donne une très bonne protection contre l'osmose (4 couches).

DOMAINE D'APPLICATION

Un antifouling pour une utilisation dans les eaux douces, salées et saumâtres. Ne convient pas pour une utilisation en Méditerranée. Est **très résistant aux influences mécaniques** grâce à son système à 2 composants. Surtout si le bateau doit être mis à l'eau ou sorti de l'eau.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code de produit : N4910

Degré de brillance : brillant

Teinte : cuivre

Rendement : env. 12 m²

Poids spécifique : 0,931 g/cm³ g/ml

Teneur en COV : 60,2 % (grammes/litre)

Méthode : rouleau/pinceau

Dilution : DILUANT 2K SUPERGLIDE

Nettoyage des outils : DILUANT SUPERGLIDE 2K

Proportion de mélange : 5/1 en volume | 100/20 en poids

Temps de séchage : sec au toucher 4 h / ponçable 6 h /
sec à cœur 12 heures à 20° C

Épaisseur de couche : humide : (WFT) 120 my | sec : (OFT) 80 my

Intervalle de surcouchage : 4 heures à 20° / 6 heures à 10°

Température : pas en dessous de 10°, éviter une forte humidité

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE 2K

12|23

TRAITEMENT

Mélanger toujours uniquement la quantité de base et de durcisseur à utiliser. Au préalable, bien mélanger la base Superglide 2K, puis ajouter le durcisseur à la base dans le bon dosage en remuant constamment. Attendre environ 20 minutes pour que le séchage chimique puisse commencer, puis diluer si nécessaire et mélanger à nouveau soigneusement.

Le support doit être parfaitement propre, sec et dégraissé.

La température de traitement doit être supérieure à 10°. **Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil ou sur des supports très chauds. L'antifouling et le support à appliquer doivent être à la même température.**

La température du support doit être supérieure au point de rosée afin d'éviter la condensation. Veiller à une bonne aération pendant l'application et le durcissement.

NAUTICO Superglide 2K s'applique de préférence au pinceau en poils de chinah, au rouleau en mohair ou en mousse (ce rouleau doit être résistant aux solvants), mais peut également être appliqué au pistolet :

Taille de la buse : 1,5–2,0 mm | Pression de travail : 2,0–3 bar

PEINTURE PRÉCÉDENTE

Le PRV doit être bien poncé avec un papier de 180. Le support doit être mat sur toute sa surface. **Appliquer ensuite 4 à 5 couches** comme protection contre l'osmose.

Mise en eau après l'application : après 12 heures à 20°.

La **couche d'antifouling** peut être appliquée jusqu'à 6 mois avant la mise à l'eau. Si la coque ne peut pas être protégée des intempéries pendant l'hiver, l'antifouling doit être réactivé par un léger ponçage avant la mise à l'eau.

L'antifouling ne peut être efficace que s'il est appliqué en couche suffisamment épaisse. Il faut toujours appliquer sur la coque la quantité de peinture recommandée et calculée afin de garantir une protection suffisante contre les salissures. Même si une autre couche doit ensuite être appliquée de manière imprévue. Si l'épaisseur de la couche est trop faible, on risque de perdre trop tôt l'effet protecteur garanti et de se retrouver avec de la végétation sur la coque.

INFORMATIONS SUR LA PEINTURE

Une **nouvelle couche** sur NAUTICO Superglide 2K existant peut être appliquée sur le support intact et soigneusement nettoyé. Il est toutefois recommandé de poncer légèrement l'ancien NAUTICO Superglide 2K avec une éponge abrasive rouge. Rincer ensuite à l'eau fraîche, laisser sécher et appliquer une couche de NAUTICO Superglide 2K. NAUTICO Superglide 2K contient des pigments lourds. C'est pourquoi il faut **bien le remuer avant et pendant l'application**. L'ajout de **DILUANT SUPERGLIDE 2K** peut améliorer les propriétés d'application. Ne pas diluer excessivement afin d'obtenir une épaisseur de couche sèche suffisante.

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE 2K

12|23

ÉLIMINATION

L'eau de lavage lors du nettoyage de la peinture ne doit pas être déversée dans les égouts. Ne déposer que les récipients vides dans une décharge autorisée, en respectant les prescriptions légales locales.

SÉCURITÉ

Veiller à une bonne ventilation. Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.

Ne pas utiliser de flamme ouverte. Nettoyer les outils immédiatement après utilisation. Température minimale 10°.

STOCKAGE

Toujours conserver les produits bien fermés. Tenir à l'écart du feu, de la chaleur et de la lumière du soleil. Refermer le récipient immédiatement après utilisation.

CONSERVATION

base : 36 mois à 25 | durcisseur : 12 mois

base : 24 mois à 25 | durcisseur : 6 mois

CERTIFICATIONS | HOMOLOGATIONS

CHZN 7320.02.001

BAuA N-112133

(CH) UFI 5WSH-79Q9-JD8K-3KPN

(EU) UFI YWSH-M9RP-9D8Y-1NJM



Fiche de données de sécurité
SUPERGLIDE 2K



Fiches techniques
Anwander Shop



Anwander Vertriebs GmbH
Tel +41 (0)44 730 40 50
Am Linthli 2, CH-8752 Näfels
www.anwander.ch

Nautico Swiss est une marque de
Anwander Vertriebs GmbH