




BLOCKING PRIMER

GRUNDIERUNG FÜR EMPFINDLICHE OBERFLÄCHEN

Produktbeschreibung	<p>Schutzgrundierung für säureempfindliche Oberflächen, die mit RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT oder BRONZE SPIRIT behandelt werden sollen.</p> <p>Grundierung, die Angriffe durch Säure blockiert und den Untergrund schützt. So werden Phänomene wie aufsteigende Tannine im Holz oder die „Erweichung“ empfindlicher Kunststoffe vermieden. Geruchlos.</p>
Anwendungsgebiete	<p>BLOCKING PRIMER wird im Innen- und Außenbereich auf gerbstoffreichem Holz (Eiche, Kastanie etc.) und auf säureempfindlichen Kunststoffen angewendet. Führen Sie bei Zweifeln vor der Anwendung einen Test durch oder fragen Sie uns.</p>  <p><i>Beispiel Einsatz auf Kastanie</i></p>
Technische Daten	<p>Erscheinung: Rostrote Grundierung</p> <p>Beschaffenheit: Basierend auf blockierenden Spezialharzen</p> <p>Dichte: 1,30 ± 0,03</p> <p>Feststoffgehalt: 50 ± 3%</p> <p>VOC: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat A/I): 140 g/L VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal: 60 g/L VOC.</p> <p>Ergiebigkeit: ca. 6-10 m²/L je nach Oberflächenrelief.</p> <p>Reinigung: Seifenwasser direkt nach der Anwendung.</p> <p>Lagerfähigkeit: Mindestens 1 Jahr, geschützt vor Frost und hohen Temperaturen.</p> <p>Gebindegrößen: 0,5 L und 2,5 L.</p>
Anwendung	<p>Vor Gebrauch gut schütteln.</p> <p>Gebrauchsfertiges Produkt, nicht verdünnen.</p> <p>BLOCKING PRIMER auf feste, trockene und fettfreie Oberflächen aufbringen. Für bessere Haftung sollten Kunststoffe mit der Grundierung ABSOLUTE PRIMER vorbehandelt werden.</p> <p>Je nach Untergrund mit Pinsel oder Rolle (kurz- oder mittellangflorig) aufbringen. Bei 5° C bis 25° C bei trockenem Wetter aufbringen.</p> <p>8 Stunden trocknen lassen, bevor ein OWATROL® SPIRIT-Produkt aufgebracht wird.</p>
Sicherheitshinweise	<p>Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite www.owatrol.com) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.</p>
Veröffentlichung	März 2020

Ergiebigkeit	Werkzeuge	Verarbeitungstemperatur	Trocknung	Werkzeugreinigung
± 6-10 m ² /L	Pinsel / Rolle (kurz- oder mittellangflorig)	+5 °C bis +25 °C	8 Stunden	Wasser

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - Frankreich
Tel. +33 (0) 1 60 86 48 70
Fax +33 (0) 1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
ist eine Marke von

Entdecken Sie alle unsere
Lösungen unter:
www.owatrol.com
Unsere Technikabteilung
beantwortet Ihre Fragen unter
+33 (0) 1 60 86 48 70

Die nebenstehenden Angaben sind unverbindlich und führen zu keiner Haftung des Herstellers, da die Anwendung der Produkte nicht unter seiner Kontrolle erfolgt. * Informationen über das Niveau der Emissionen von leicht flüchtigen Stoffen in die Raumluft mit Gefahr der Inhalationstoxizität auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen). Gebrauchshinweise beachten.