



# CRACKLE SPIRIT – ÉTAPE 2

## MODERNER CRAQUELÉ-EFFEKT

<b>Produktbeschreibung</b>	Die zweite Schicht des Systems CRACKLE SPIRIT zum Erzeugen einer modernen Craquelé-Optik. Feine, regelmäßige Riss-Strukturen („Porzellanrisse“). Wässrige Basis. Geruchlos. Schnell trocknend.
<b>Anwendungsgebiete</b>	CRACKLE SPIRIT – ÉTAPE 2 auf eine trockene Schicht (die jedoch klebrig sein kann) CRACKLE SPIRIT – ÉTAPE 1 aufbringen. Vor der zweiten Schicht mindestens 4-6 Stunden trocknen lassen.
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Erscheinung:</b> Transparente Flüssigkeit <b>Beschaffenheit:</b> Basierend auf Spezialharzen. <b>Dichte:</b> 1,04 ± 0,03 <b>Feststoffgehalt:</b> 40 ± 3% <b>VOC:</b> VOC: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat A/I): 200 g/L VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal: 2 g/L VOC. <b>Ergiebigkeit:</b> ca. 8-10 m<sup>2</sup>/L je nach Porosität des Untergrundes und gewünschtem Ergebnis. <b>Reinigung:</b> Seifenwasser direkt nach der Anwendung. <b>Lagerfähigkeit:</b> Mindestens 1 Jahr, geschützt vor Frost und hohen Temperaturen. <b>Gebindegrößen:</b> 0,5 L.</p>
<b>Anwendung</b>	<p><b>Vor Gebrauch gut schütteln. Gebrauchsfertig, nicht verdünnen.</b> 2 APPLIKATIONSMETHODEN:</p> <p><b><u>METHODE 1 : Direkt auf farbigem Untergrund</u></b> Eine nicht zu dünne Schicht CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 1 mit einem Pinsel oder einer Rolle (mittellangflorig) auf den farbigen oder vorher bemalten Hintergrund aufbringen. 4-6 Stunden trocknen lassen. Das trockene Produkt bleibt klebrig. Eine feine Schicht CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 2 mit einem Pinsel oder einer kurzflorigen Walze aufbringen. Die Risse erscheinen nach einigen Minuten. Vor dem Handhaben 4 Stunden trocknen lassen. Der Risseffekt ist dann durch Transparenz sichtbar. Auf Wunsch können Sie eine Acrylfarbe oder Patina in wässriger Phase aufbringen und den Überschuss je nach gewünschtem Ergebnis abwischen. Die abgewischte Farbe bleibt in den Rissen und die Hintergrundfarbe wird sichtbar.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <div style="text-align: right;"><p><b>VIDEO</b></p></div> <p><b><u>METHODE 2 : Mit Farbstoffen</u></b> CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 1 mit ca. 3 bis 7 % Universalfarbe oder wässriger Phase in der gewünschten Farbe der Risse tönen. Eine nicht zu dünne Schicht mit einem Pinsel oder einer Rolle (mittellangflorig) aufbringen. 4-6 Stunden trocknen lassen. Das trockene Produkt bleibt klebrig. CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 2 mit ca. 3 bis 7 % Universalfarbe oder wässriger Phase in der gewünschten Farbe der Oberfläche tönen. Eine feine Schicht mit einem Pinsel oder einer kurzflorigen Walze aufbringen. Die Risse erscheinen nach einigen Minuten. Vor dem Handhaben 4 Stunden trocknen lassen.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <div style="text-align: right;"><p><b>VIDEO</b></p></div>

Die nebenstehenden Angaben sind unverbindlich und führen zu keiner Haftung des Herstellers, da die Anwendung der Produkte nicht unter seiner Kontrolle erfolgt. \* Informationen über das Niveau der Emissionen von leicht flüchtigen Stoffen in die Raumluft mit Gefahr der Inhalationsstoxizität auf einer Klassenkala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen). Gefährlich. Gebrauchshinweise beachten.

<b>Deko-Tipp</b>	Die Maschenweite des Riss-Netzes hängt von der <b>Auftragsdicke</b> von CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 1 ab: Je dicker der Auftrag, desto größer die Maschenweite.
<b>Sicherheitshinweise</b>	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> ) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.
<b>Veröffentlichung</b>	März 2020

<b>Ergiebigkeit</b>	<b>Werkzeuge</b>	<b>Verarbeitungstemperatur</b>	<b>Trocknung Étape 1</b>	<b>Trocknung Étape 2</b>	<b>Werkzeugreinigung</b>
8-10 m <sup>2</sup> /L	Pinsel / Rolle	+5 °C bis +25 °C	4-6 Stunden	6 Stunden	Wasser

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - Frankreich  
Tel. +33 (0) 1 60 86 48 70  
Fax +33 (0) 1 60 86 84 84

**Owatrol® Spirit  
ist eine Marke von**



Entdecken Sie alle unsere  
Lösungen unter:  
**www.owatrol.com**  
Unsere Technikabteilung  
beantwortet Ihre Fragen unter  
+33 (0) 1 60 86 48 70