

# LINITOP®

## PARKET

### Parkettsiegel, Einkomponenten-Polyurethan


**INNEN**

Holzveredient Vorrang

<b>Beschreibung</b>	Einkomponenten-Polyurethan-Parkettsiegel für Holz in Innenräumen. Schützt Holz dauerhaft vor Abrieb: Parkett, Treppen usw.
<b>Klassifizierung</b>	Familie 1, Klasse 4a (gemäß den Klassifikationen NBT 22-003 und NFT 36-005).
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders gut beständig. Schützt das Holz und macht es undurchlässig.</li> <li>• Sehr gut beständig gegen Abnutzung, Abrieb und Kratzer.</li> <li>• Anwendung auf blankem oder versiegeltem Holz, das sich jedoch in gutem Zustand befinden muss.</li> <li>• Nicht rutschig.</li> <li>• Seidenmatte Oberfläche.</li> </ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innenräume.</li> <li>• Parkett, Treppen, Dielenböden usw.</li> <li>• Anwendbar auf allen Holzarten, die üblicherweise für diese Einsatzzwecke verwendet werden.</li> </ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zusammensetzung:</b> Modifizierte Polyurethan-Alkydharze.</li> <li>• <b>Dichte (bei +20°C):</b> 0,945 ± 0.05.</li> <li>• <b>Flammpunkt:</b> &gt; 60°C.</li> <li>• <b>Viskosität:</b> Zähflüssige Flüssigkeit.</li> <li>• <b>Feststoffgehalt:</b> 58% ± 3.</li> <li>• <b>VOC:</b> EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 400 g/l VOC.</li> <li>• <b>Verpackungen:</b> 0,75 l und 2,5 l.</li> <li>• <b>Haltbarkeit:</b> Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung.</li> <li>• <b>Aufbewahrung:</b> Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen.</li> <li>• <b>Aussehen in der Dose:</b> Bernsteinfarbige Flüssigkeit.</li> <li>• <b>Aussehen des trockenen Produkts:</b> Seidenmatt.</li> <li>• <b>Farbton:</b> Farblos.</li> <li>• <b>Werkzeuge:</b> Pinsel oder Mohairrolle (kurzer Flor).</li> <li>• <b>Verdünnung:</b> Gebrauchsfertig.</li> <li>• <b>Reinigung der Werkzeuge:</b> Terpentinersatz.</li> <li>• <b>Verarbeitungsbedingungen:</b> Nicht bei einer Umgebungstemperatur unter +10°C oder über +30°C verarbeiten. Relative Luftfeuchtigkeit: 50%.</li> <li>• <b>Ergiebigkeit:</b> 15 m<sup>2</sup>/l.</li> <li>• <b>Trocknungszeit (Angaben bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Staubtrocken: 4 Std.</li> <li>- Überstreichbar: 24 Std.</li> <li>- Endhärte: nach 3 Wochen.</li> </ul> </li> <li>• <b>Sicherheit:</b> Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.</li> </ul>

Holzveredler Vorrat

## Vorbereitung des Untergrunds

- Anzuwenden auf Holz, dessen Nutzung, Art, Qualität, Behandlungen und Vorbereitung den geltenden Normen und technischen Vorschriften (DTU 59.1) entsprechen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Art des Untergrunds festzustellen und ihn vorzubereiten.
- Das Holz muss trocken, sauber, tragfähig und vorbereitet sein, d. h. entfettet, geschliffen und entstaubt. Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein optimales Aussehen der Oberfläche.

### Neues Holz:

- Vorbereitung des Untergrunds (Grobschliff mit mittlerer Körnung je nach Zustand des Untergrunds, dann Feinschliff (Korn 180)).
- Beim Schleifen die Abstufung der Körnung berücksichtigen.

### Alter Parkettsiegel in gutem Zustand:

- Die gesamte Oberfläche matt schleifen, um eine bessere Haftung zu erzielen.

### Parkettsiegel in schlechtem Zustand:

- Den Untergrund durch Schleifen oder Abbeizen vollkommen von der Versiegelung befreien (bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung).

### Vorher geölte oder gewachste Untergründe:

- Vorzugsweise oberste Schicht trocken abtragen, dann entfetten und dann feinschleifen (bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung).

**Hinweis:** In allen Fällen sind die geltenden Normen und technischen Vorschriften (DTU usw.) einzuhalten. Nach dem Schleifen/Anschleifen den Untergrund immer sorgfältig mit einem Staubsauger entstauben. Vergessen Sie dabei die Staubfallen nicht (Rohrleitungen, Heizkörper usw.).

## Empfehlungen vor dem Auftragen

- Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen. Das Produkt vor und während dem Auftragen gut umrühren.
- Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +10°C oder über +30°C verarbeiten. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 50% ermöglicht eine optimale Trocknung.
- Die Feuchtigkeit des Holzes darf nicht über 12% liegen.
- Alles abdecken, was nicht behandelt werden soll.
- Bei der Arbeit in Innenräumen immer auf gute Belüftung achten.
- Fußbodenheizung ausschalten.
- Halten Sie sich je nach Untergrund an die entsprechenden Anweisungen im Folgenden.

## Gebrauchsanweisung

Je nach Zustand des Untergrunds:

### Neues Holz oder Holz, das von allen Beschichtungen befreit wurde: Vorbereiteter Untergrund:

- Eine erste Schicht PARKET gleichmäßig auftragen und gut verschlichten. Je nach Umgebungstemperatur 24 Stunden zwischen den Schichten trocknen lassen.
- Leicht anschleifen (Korn 280), dann sorgfältig entstauben.
- Eine zweite Schicht auftragen.

### Alter Parkettsiegel in gutem Zustand:

- Lesen Sie den Absatz „Vorbereitung des Untergrunds“. Dann 2 Schichten PARKET nach den obigen Angaben auftragen.

### Alter Parkettsiegel in schlechtem Zustand:

- Untergrund bis aufs blanke Holz abschleifen, dann 2 Schichten PARKET gemäß obigen Empfehlungen auftragen.
- Untergrund bis aufs blanke Holz abbeizen: Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

**Hinweis:** Nach dem Ab- oder Anschleifen immer sehr sorgfältig entstauben.

## Rat des Fachmanns

- Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für das endgültige Aussehen der Oberfläche.
- Je nach Zustand des Untergrunds können mehrere Schleifgänge notwendig sein: von Korn 40 bis 180. Es wird empfohlen, höchstens eine Korngröße auf einmal zu überspringen.
- Für ein perfektes Ergebnis:
  - PARKET in Richtung der Holzmaserung auftragen. Bei einem Durchgang dreimal kreuzweise verschlichten. Mit dem Gesicht zum Licht gewandt arbeiten. In dem Raumteil beginnen, der der Tür gegenüber liegt und in Richtung Tür arbeiten.
  - Mit den Rändern beginnen, dann die gesamte Oberfläche versiegeln. In Stücken von 2 x 2 Metern arbeiten.
  - Während des Auftragens nicht die Fenster öffnen, um ein zu schnelles Trocknen zu vermeiden.
- Getönter Untergrund mit Endbehandlung:
  - Eine Schicht LINITOP PRIM & FINISH\* auftragen.
  - Nach dem Trocknen ohne Zwischenschliff eine Schicht PARKET auftragen, anschleifen und dann die zweite Schicht aufbringen.
- Vorsichtsmaßnahmen:
  - Nach dem Auftragen des Parkettsiegels 14 Tage warten, bevor Sie Teppiche oder Schutzmatte auf den versiegelten Boden legen.
  - Mit dem Aufstellen der Möbel mindestens 48 bis 72 Stunden warten. Dabei die Füße mit Filzpantoffeln schützen:
    - Normale Belastung durch Begehen: 7 Tage.
    - Intensive Belastung durch Begehen: nach 3 Wochen.

## Pflege

- Die versiegelte Oberfläche regelmäßig mit einem Besen oder einem Staubsauger entstauben.
- Den Boden mit einem milden, für eine Versiegelung geeigneten Reinigungsmittel reinigen.
- Wenn sich Fett und andere Verschmutzungen ansammeln, die den Boden im Laufe der Zeit verunreinigen: ein starkes Reinigungsmittel verwenden. Ein solches Produkt jedoch nicht innerhalb der ersten drei Wochen benutzen, die auf die Versiegelung mit PARKET folgen. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

\* Gleicher Hersteller

Unsere Abteilung Back Office berät Sie gerne.

Das Back Office erreichen Sie wie folgt:  
 In Belgien: +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549  
 In Frankreich: +33 (0)1 60 86 48 70

Oder besuchen Sie unsere Webseite [www.linitop.com](http://www.linitop.com)

Diese Produktinformation ersetzt alle vorherigen Produktinformationen über dasselbe Produkt und macht sie ungültig. Die Empfehlungen, insbesondere was die Unterhaltungsarbeiten betrifft, haben rein informativen Charakter. Sie ersetzen keinesfalls eine Beschreibung, die an Art und Zustand des zu bearbeitenden Untergrunds angepasst ist. Da sich die Technik immer weiter entwickelt, liegt es in der Verantwortung des Kunden, sich vor jeder Anwendung des Produkts bei unserer zuständigen Abteilung zu erkundigen, ob die vorliegende Produktinformation nicht durch eine neuere ersetzt wurde.



Durieu S.A.  
 91070 BONDOUFLE - France  
 T. +33 (0)1 60 86 48 70  
 F. +33 (0)1 60 86 84 84  
[info@durieu.com](mailto:info@durieu.com)  
[www.durieu.com](http://www.durieu.com)

Durieu Coatings S.A. / N.V.  
 New Tech Center  
 Avenue Albert Einstein 2 A  
 1348 Louvain-La-Neuve  
 Belgique / België  
 T. +32 (0)10 42 00 90  
 F. +32 (0)10 42 00 99  
[info@durieucoatings.com](mailto:info@durieucoatings.com)  
[www.durieucoatings.com](http://www.durieucoatings.com)

0800 95 549