



AUSSEN



WASSER-  
BASIERT

## PREPDECK®

# 3 IN 1: ABBEIZEN, ENTGRAUEN UND ENTGLÄNZEN VON ALLEN HÖLZERN\*\*

<b>Produkt- beschreibung</b>	Abbeizer, Entgrauer und Entglänzer für alle Holzarten** im Außenbereich.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrzweck-Renovierungsprodukt in wässriger Lösung.</li> <li>• Verdünnt oder unverdünnt anwendbar.</li> <li>• Beizt alte Farbschichten von Holz im Außenbereich ab.</li> <li>• Entgraut und reinigt der Witterung ausgesetztes Holz.</li> <li>• Vermindert den beim Sägen von neuem Holz entstehenden Glanz.</li> <li>• Oberflächenvorbereitung vor der Behandlung mit TROPITECH® „All in One“**.</li> </ul>
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Außenbereich.</li> <li>• Weichholz (kesseldruckimprägniert oder nicht).</li> <li>• Hartholz (ausgenommen Laubholz).</li> <li>• Terrassen, Pontons, Fassadenverkleidungen, Holzhäuser ...</li> </ul>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Lösemittel:</b> Wasser.</p> <p><b>Dichte (bei +20 °C):</b> 1,05 ± 0,05.</p> <p><b>Viskosität:</b> Flüssig.</p> <p><b>Feststoffgehalt:</b> 9,5 % ± 2.</p> <p><b>Flammpunkt:</b> Nicht als unbrennbar klassifiziert.</p> <p><b>Lagerfähigkeit:</b> Mindestens 18 Monate im verschlossenen Originalgebinde.</p> <p><b>Gebindegrößen:</b> 2,5 l, 15 l.</p> <p><b>FOV:</b> Unterliegt nicht der Richtlinie 2004/42/EG.</p>
<b>Werkzeuge</b>	Hochwertige Pinsel oder Synthetikroller, Handschuhe und Hochdruckreiniger.
<b>Tipp des Fachmanns</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alles abdecken, was nicht behandelt werden muss, Pflanzen inbegriffen.</li> <li>• Auftragen zwischen +5 °C und +35 °C. Nicht in praller Sonne oder auf sehr heißes Holz auftragen, da das Produkt sonst zu schnell trocknet.</li> <li>• Vor der Anwendung gut schütteln.</li> <li>• Nicht auf Aluminium anwenden.</li> <li>• Biologisch abbaubar: Gut mit Wasser verdünnt, stellt PREPDECK® keine Gefahr für die Umwelt dar.</li> <li>• Keine Metallwolle oder -bürste verwenden.</li> </ul>

Die nebenstehend gegebenen Informationen sind unverbindlich und können nicht Grundlage eines Haftungsanspruchs gegen den Hersteller sein, da er keine Kontrolle über die Anwendung seiner Produkte hat.

\*\* Ausgenommen Laubhölzer.

<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Produkt vor der Anwendung gut aufrühren.</li> </ul> <p><b>Abbeizen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unverdünnt anwenden.</li> <li>• PREPDECK® unverdünnt mit Pinsel oder Synthetikroller auftragen.</li> <li>• In Abschnitten auftragen, die jeweils etwa 20 Minuten entsprechen. PREPDECK® 20 Minuten einwirken lassen. Darauf achten, dass der abzubeizende Bereich gut bedeckt ist, und dass das Produkt nicht antrocknet.</li> <li>• Mit einem Hochdruckreiniger (max. 40/50 bar) und Leitungswasser gründlich abspülen. 50 cm vom Holz entfernt bleiben, um es nicht zu beschädigen.</li> <li>• Nach dem Abspülen das noch feuchte Holz mit NET-TROL® 200* neutralisieren.</li> </ul> <p><b>Entgrauen/Reinigen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PREPDECK® in sauberem Leitungswasser verdünnen: <b>1 Liter PREPDECK® auf 5 bis 10 Liter Wasser.</b></li> <li>• Die Mischung bei der Anwendung regelmäßig aufrühren.</li> <li>• Die Mischung (PREPDECK® + Wasser) mit Pinsel oder Synthetikroller auftragen.</li> <li>• Bei einem Mischungsverhältnis von 1:5 etwa <b>5 Minuten</b> einwirken lassen; bei einem Verhältnis von 1:10 etwa <b>10 Minuten.</b></li> <li>• Mit einem Hochdruckreiniger (max. 40/50 bar) und Leitungswasser gründlich abspülen. 50 cm vom Holz entfernt bleiben, um es nicht zu beschädigen.</li> <li>• Nach dem Abspülen das noch feuchte Holz mit NET-TROL® 200* neutralisieren.</li> </ul> <p><b>Zum Vermindern des Glanzes von neuem Holz oder zur Vorbereitung des Untergrunds vor der Behandlung mit TROPITECH® „All in One“:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PREPDECK® in sauberem Leitungswasser verdünnen: <b>1 Liter PREPDECK® auf 5 Liter Wasser für alle Tropenholzarten ausgenommen Ipé, für das 1 Liter PREPDECK® mit 1 Liter Wasser verdünnt wird.</b></li> <li>• Die Mischung (PREPDECK® + Wasser) mit Pinsel oder Synthetikroller auftragen.</li> <li>• Diese Mischung während der Anwendung regelmäßig aufrühren.</li> <li>• Höchstens <b>10 bis 20 Minuten</b>, Ipé jedoch immer <b>20 Minuten</b>, einwirken lassen.</li> <li>• <b>UNBEDINGT</b> mit einem Hochdruckreiniger (max. 40/50 bar) gründlich abspülen. 50 cm vom Holz entfernt bleiben, um es nicht zu beschädigen.</li> <li>• Nach dem Abspülen das noch feuchte Holz mit NET-TROL® 200* neutralisieren.</li> </ul>
<b>Ergiebigkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unverdünnte Anwendung. 3 bis 4 m<sup>2</sup>/l.</li> <li>• Verdünnte Anwendung: 9 m<sup>2</sup>/l bei 1 Teil PREPDECK® auf 1 Teil Wasser. 18 m<sup>2</sup>/l bei 1 Teil PREPDECK® auf 5 Teile Wasser.</li> </ul> <p>Die Ergiebigkeit schwankt in der Praxis je nach Art und Zustand der Oberfläche.</p>
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Wasser.
<b>Lagerung</b>	Produktreste nicht in einem Metallbehälter lagern. Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen aufbewahren.
<b>Sicherheit</b>	Lesen Sie das auf unserer Webseite <a href="http://www.owatrol.pro">www.owatrol.pro</a> erhältliche Sicherheitsdatenblatt (SDB) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.
<b>Datum der Veröffentlichung</b>	März 2015

Die nebenstehend gegebenen Informationen sind unverbindlich und können nicht Grundlage eines Haftungsanspruchs gegen den Hersteller sein, da er keine Kontrolle über die Anwendung seiner Produkte hat.

\* Gleicher Hersteller



**Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:**



Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux  
Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: [info@stemmersa.ch](mailto:info@stemmersa.ch)  
[www.stemmersa.ch](http://www.stemmersa.ch)

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankreich  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgien  
Tel. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

PREPDECK® ist eine Marke von



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:

[www.owatrol.pro](http://www.owatrol.pro)