



INNEN-
BEREICH



PRIMAFLOOR®

2 IN 1: HARTGRUND + HOLZFARBE

Produkt- beschreibung

- Isolierender Hartgrund und Einkomponenten-Holzfarbe.
- Für alle Holzarten.
- Lichtecht. Vergilbt nicht im Laufe der Zeit.
- Farblos und geruchlos.
- Gebrauchsfertig.
- Verzögert die Fleckenbildung bei stark tannin- oder ölhaltigen Hölzern.
- Eignet sich für alle Parkettsiegel.

Eigenschaften

- Auf Rohholz vor dem Parkettsiegel aufzutragen.
- Erhöht die Haltbarkeit des Parkettsiegels und garantiert ein optimales Ergebnis.
- Isoliert den Untergrund (insbesondere bei Tropenhölzern) vor der Versiegelung.

Einsatzgebiete

- Parkett, Holzböden, Innentreppe, neu oder alt.
- Auf allen Holzarten anwendbar.

Technische Daten

Harzart: Hochleistungs-Acryl.

Farbtöne:



FARBLOS



ANTIKWEISS



ANTIKGRAU



NUSSBAUM



EICHE
MITTELBRAUN



ACAJOU



EBENHOLZ

Flammpunkt: > 100°C.

pH-Wert: 8,5 ± 0,5.

Dichte (20°C): 1,02 ± 0,05.

Viskosität (Becher Nr. 4 bei 20°C): Flüssig.

AFNOR-Klassifizierung (NF T36005): Familie 1 - Klasse 7b2.

Gebindegrößen: Farbton Farblos: 1 l, 10 l. Weitere Farbtöne: 1 l.

FOV: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 51 g/l FOV.

Werkzeuge

Synthetikmikrofaser-Roller oder breiter Malerpinsel (Spezial-Versiegelungswerkzeug).

Hinweis: Für die anschließende Versiegelung mit den Parkettversiegelungen VEGAFLOR®* und ULTIMAFLOOR®* kann die gleiche Rolle verwendet werden.

Verdünnung

- Nicht verdünnen.
- Gebrauchsfertig.

Allgemeine Empfehlungen

- Alles abdecken, was nicht behandelt werden muss.
- Grünpflanzen und Blumen entfernen. Ein eventuell vorhandenes Aquarium abdecken oder in einen anderen Raum stellen.
- Vor der Anwendung muss das Holz sauber, trocken, fettfrei und frei von alten Deckschichten sein (vgl. Abschnitt „Vorbereitung des Untergrunds“).
- Kann vor dem Auftragen auf Rohholz mit der Insekten- und Pilzschutzbehandlung TMU 84* kombiniert werden.

Vorbereitung des Untergrunds

- Damit beim Schleifen keine zu tiefen Rillen entstehen, Testschliff mit einer Parkettschleifmaschine mit 40er- oder 50er-Körnung durchführen.
- Je nach erzielttem optischen Ergebnis mit immer feineren Körnungen bis 80 oder 100 fortfahren oder aber mit gröberer Körnung (Körnung < 40) beginnen, wenn der Boden stark verschmutzt oder uneben ist.
- Für die Ränder eine Randschleifmaschine und für die Ecken einen Schaber oder Holzbeitel verwenden.
- Falls erforderlich, Risse < 2 mm mit LIANFLOOR®* ausbessern und Abschleifen mit 80er- oder 100er-Körnung fortführen, je nach zuletzt verwendeter Körnung.
- Je nach Holzart und Stärke der Nutzschicht Endschliff mit 120er- oder 150er-Körnung durchführen.

Grobe Körnung			Mittlere Körnung			Feinere Körnung			
24	30	36	40	50	60	80	100	120	150

Tipps von Durieu:

- Vorstehende Körnungstabelle beachten. Es wird empfohlen, jeweils höchstens eine Korngröße zu überspringen.
- Schleifdruck und -geschwindigkeit an die verwendete Körnung, die Art des Holzes (mehr oder weniger weich) und die Stärke der Nutzschicht anpassen. Eine gute Vorbereitung ist entscheidend für das endgültige Aussehen der Deckschicht.
- Zwischen jedem Schleifvorgang sorgfältig mit einem Staubsauger entstauben und dabei besonders auf Staubfänger achten (Fußbodenleisten, Heizkörper, Rohrleitungen, Fensterbänke usw.).
- Vorher geöltes oder gewachstes Parkett: Vorzugsweise zuerst mit NET-TROL® 600* abbeizen und vor dem Abschleifen entfetten (bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung).
- In allen Fällen sind die geltenden Normen und technischen Vorschriften (DTU usw.) einzuhalten.

Empfehlungen vor der Anwendung	Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter 10°C oder über 25°C verarbeiten.
Anwendung	• Das Produkt gut aufrühren. • Eine Schicht PRIMAFLOOR® auftragen, das Produkt soll gut in das Holz eindringen. • Mit den Rändern beginnen und dann die gesamte Fläche in Abschnitten von 2 x 2 Metern bearbeiten. • Während des Auftragens nicht die Fenster öffnen, um eine zu schnelle Trocknung zu verhindern. • Das milchige Aussehen verschwindet sehr schnell und das Produkt wird durchsichtig. • Bei manchen Tropenhölzern oder bei stark tanninhaltigem Holz können zwei Schichten PRIMAFLOOR® aufgetragen werden, wobei zwischen beiden Schichten mindestens 1 Stunde und höchstens 8 Stunden liegen sollten. Diese Grundierungsschicht hat eine deutlich höhere isolierende Wirkung.
Ergiebigkeit	• Ca. 6 bis 7 m²/Liter pro Schicht. • Die Ergiebigkeit kann schwanken und hängt vom Zustand des Untergrunds, seiner Imprägnierung und dem zum Auftragen verwendeten Werkzeug ab.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser direkt nach der Verwendung.
Trocknung und Abdeckung (Angaben bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)	• Trocknung in ca. zwei Stunden. Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Trockenzeit. • Zwischen dem Auftragen von PRIMAFLOOR® und der ersten Schicht Parkettversiegelung (VEGAFLOR®* oder ULTIMAFLOOR®*) dürfen nicht mehr als 12 Stunden vergehen. • Zwischen der Schicht PRIMAFLOOR® und der Parkettversiegelung muss nicht geschliffen werden. • Nicht mit lösemittelhaltigen Parkettversiegelungen vermischen.
Aufbewahrung	• Mindestens 1 Jahr im nicht angebrochenen Originalgebinde. • Geschützt vor Frost und hohen Temperaturen lagern.
Sicherheit	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite www.owatrol.com) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

* Gleicher Hersteller



Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:



Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux
Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: info@stemmersa.ch
www.stemmersa.ch

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankreich
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgien

Tel. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

PRIMAFLOOR® ist eine Marke von



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:

www.owatrol.com