



# RENOCLEAR

## DÉCOLORANT ÉCLAIRCISSEUR



### DESCRIPTION

- Décolore les taches sur le bois.
- Ne contient pas d'Hypochlorite de soude (javel).

### SUPPORTS DE DESTINATION

- Tous bois y compris ceux modifiés (Accoya®, bambou, thermochauffé).  
Le RENOCLEAR ne doit pas être en contact avec les joints ponts de bateaux.

### PROPRIÉTÉS

- Éclaircit les colorations du bois y compris les traces de bleuissement.
- Élimine les taches dues aux coulures de tanin.

**FORMAT**  
5L

**USAGE**  
Extérieur

**USAGE**  
Brosse - Rouleau

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Solvant type</b>	Eau
<b>Odeur</b>	Chlorée
<b>Densité</b>	1,10 ± 0,01
<b>Aspect</b>	Incolore
<b>Point d'éclair</b>	Non classé inflammable
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Rendement</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> par litre
<b>Séchage &amp; recouvrabilité</b>	Minimum 72 heures après le rinçage du SOAPCLEAN*
<b>Nettoyage du matériel</b>	À l'eau
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. A utiliser de préférence dans le mois qui suit l'ouverture Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées. Craint le gel au stockage.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger impérativement les matériaux environnants (menuiseries alu, supports peints...) et tout particulièrement les végétaux, arbustes et la pelouse.
- Si un traitement a été appliqué auparavant, rincer abondamment le support afin d'éviter toute réaction.
- Ne pas mélanger avec un autre produit.
- Éviter le contact avec tout métal.
- Ne convient pas aux pierres de parement et matériaux susceptibles de contenir des oxydes de fer.
- Ne pas utiliser les jours de grand vent.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C avec une hygrométrie relative inférieure à 70 %.
- Ne pas appliquer en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux (pas de pluie dans les 24 heures), humide.

## APPLICATION

Se munir de gants en caoutchouc et d'une protection adéquate.  
Toujours procéder à un essai préalable sur une petite zone.

- Sur support parfaitement sec, appliquer RENOCLEAR à la brosse ou au rouleau sans surcharger.
- L'utilisation d'un pulvérisateur (buse en plastique) est possible (sauf en cas de vent), dans la mesure où un lissage est réalisé avec une brosse ou un rouleau afin de faire pénétrer le produit et d'uniformiser les concentrations de produit sur la surface du support.
- Selon l'intensité des taches à traiter, laisser agir entre 6 et 24 heures.
- Sur certaines traces tenaces, il peut être nécessaire de procéder à une seconde application.
- Appliquer ensuite SOAPCLEAN\* dilué (4 bouchons pour 10 litres d'eau) afin de nettoyer le support et d'éliminer les éventuels résidus de RENOCLEAR.
- Frotter avec une brosse lave-pont synthétique puis laisser agir 5 minutes. Rincer à grande eau.
- Pour constater le résultat final de RENOCLEAR le support doit être parfaitement sec sinon des traces persisteront.

**RENOCLEAR n'est ni un dégriseur ni un déshuileur.**

\* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 10/2022.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**