



OWATROL ALU RA.85

ALUMINIUM-SCHUTZLACK

Eigenschaften

- aluminiumfarbener, isolierender und widerstandsfähiger Überzugslack
- verstärkt den Helligkeitswert
- dauerhaft glänzend durch vollständige Umhüllung der Aluminiumpartikel mit dem Bindemittel OWATROL-ÖL*, wodurch auch die Gefahr des Abschuppens vermieden wird
- sehr homogene Struktur, „perfekte Deckschicht“
- sehr widerstandsfähig gegen Schadstoffe in der Luft
- hohes Benetzungs- und Eindringvermögen
- ausgezeichnete Rostschutzeigenschaften
- sehr gute Filmbildungseigenschaften (Haftung, Elastizität, gleichmäßiger Film)

Einsatzgebiete

- Außen: Gitter und Zäune, Metallkonstruktionen und –tragwerke, Bedachungen, Tanks und Lagerbehälter, Anhänger, Auspuffe usw.
- Innen: Maschinen, Pumpen, elektrische Geräte, Rohrleitungen usw.
- horizontale oder vertikale Flächen

Empfehlungen vor der Anwendung

- Vor und während der Anwendung schütteln, um die Pigmente in Suspension zu halten
- anwendbar auf allen Flächen, die trocken und frei von Fetten und anderen Trennmitteln sind
- Eine Korrosionsschutzgrundierung wird immer empfohlen, um die Gefahr von Wechselwirkungen zwischen den Aluminiumpigmenten und dem Metalluntergrund zu vermeiden (siehe Anmerkung).
- Alles abdecken, was nicht lackiert werden soll, besonders bei Auftrag mit Rolle oder Spritzpistole.
- Nicht verdünnen.

Anmerkung: Nicht als Grundierung auf neuem Metall (außer Alu) verwenden. Aluminium und Stahl sind zum Beispiel so unterschiedliche Metalle, dass bei einem Kontakt ein elektrischer Mikrostrom erzeugt werden kann, der in Luft oder bei Feuchtigkeit Korrosion verursachen kann. In diesem Fall vorher eine Schicht OWATROL-ÖL* oder OWATROL AP60 (gleicher Hersteller) auftragen.

Anwendung

- Eine Schicht OWATROL RA.85 auftragen. Wenn zwei Schichten aufgetragen werden sollen, mindestens 24 Stunden vor dem zweiten Auftrag warten.
- OWATROL RA.85 wird auf der Grundlage von OWATROL-ÖL* hergestellt; daher trocknet es langsam, wodurch ein heller und sehr gleichmäßiger Film erreicht wird, der im Übrigen eine gewisse Flexibilität bewahrt.

Empfehlungen nach der Anwendung

- Angebrochene Gebinde wieder fest verschließen oder auf den Kopf stellen.
- Getränkte Tücher dürfen nicht direkt zum Hausmüll gegeben werden, sie müssen zuvor flach ausgebreitet getrocknet werden. Unsere Technikabteilung steht zur Beantwortung weitergehender Fragen gern zur Verfügung.

Eigenschaften

- Aussehen :
- Dichte (bei +20 °C):
- Feststoffgehalt:
- Flammpunkt:
- Verpackungen:
- Haltbarkeit:
- Aufbewahrung:

Aluminium
0.950 ± 0.02.
49 % ± 2
>+60°C
0,5l, 2,5 l, 20 l
Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung.
Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen,

- Aussehen in der Dose:
- Werkzeuge:
- Verdünnung:
- Reinigung der Werkzeuge:
- Verarbeitungsbedingungen:
- Ergiebigkeit:
- Einwirkzeit bei 20°C:

- VOC (Richtlinie 2004/42/EG):
- Sicherheit:

Flüssigkeit.

Bürste, Rolle, Spritzpistole.

Nicht verdünnen. Gebrauchsfertig.

Terpentinersatz.

Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter + 5 °C oder über +35 °C verarbeiten.

18 m²/l.

4-6 Stunden.

Überstreichbar: 24/48 Stunden.

Max. 495 g/l

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

Stand

Januar 2012



Die vorliegende Produktinformation dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Rustol RA.85. ist eine marke



Durieu S.A.
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.owatrol.com

Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:

Stemmer SA

Vernis et peintures en gros

Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux, Tel. 021 964 12 21,

Fax 021 964 45 19, E-mail : info@stemmersa.ch, Web : www.stemmersa.ch