



TEXTROL® HES

EINSCHICHTIGER HOLZSÄTTIGER FÜR WEICHHOLZ

Produktbeschreibung	TEXTROL® HES ist ein einschichtiger Holzstättiger für Weichholz. Entwickelt auf Basis modernster High-Solid-Technologie dringt TEXTROL® HES tief in das Holz ein, isoliert, bietet wirksamen Wetterschutz und betont die Maserung des Holzes und dessen natürliche Schönheit.										
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Holzstättiger mit hohem Festkörperanteil. Einschichtig.• Verbesserter UV-Schutz.• Bewahrt die natürliche Schönheit des Holzes.• Hervorragende Beständigkeit gegen Maßschwankungen.• Keine Filmbildung. Blättert nicht ab.• Mikroporös.• Seidenmatt.• Auf Basis natürlicher Pflanzenöle.										
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none">• Im Außenbereich: Holzhäuser, Fassadenverkleidungen, Terrassen, Zäune, Gartenhäuser usw.• Unbehandelte oder behandelte (druckimprägnierte, hochtemperaturbehandelte) Weichhölzer (mit heißem Pflanzenöl imprägnierte Weichhölzer ausgenommen).• Sägeraue, gebürstete, glatt gehobelte Hölzer, neu oder alt.										
Technische Daten	<p>Bindemittel: Alkyd. Lösemittel: Terpentinersatz. Dichte (bei +20°C): 0,960 ± 0,05. Viskosität (20°C): Dickflüssig, thixotropisch. Feststoffgehalt: 69% ± 1. Flammpunkt: > 60°C. Gebindegrößen: 1 l, 5 l, 20 l. Farbtöne:</p> <table border="0"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FARBLOS</td><td>EICHE HELL</td><td>EICHE MITTELBRAUN</td><td>EICHE DUNKEL</td><td>TEAK</td></tr></table> <p>Trocknung (Angaben bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchte): EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 310 g/l FOV.</p>						FARBLOS	EICHE HELL	EICHE MITTELBRAUN	EICHE DUNKEL	TEAK
											
FARBLOS	EICHE HELL	EICHE MITTELBRAUN	EICHE DUNKEL	TEAK							
Vorbereitung des Untergrunds	<ul style="list-style-type: none">• Die Holzoberfläche muss sauber, absolut trocken (zulässige Holzfeuchte max. 18%), tragfähig und gemäß den geltenden Vorschriften (DTU usw.) fachgerecht vorbereitet sein. Sie muss frei von Staub, Schimmel, Fettflecken und alten Beschichtungen sein.• Nicht in der prallen Sonne auftragen (die heißen Mittagsstunden meiden, max. Temperatur des Holzes: 30°C).• Nach dem Auftragen mindestens 24 bis 48 Stunden vor Regen schützen. Morgentau meiden. <p>NEUES HOLZ:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wenn die Oberfläche vorbereitet, offen, gebürstet oder sägerau ist: direkt auftragen.• Wenn die Oberfläche geschlossen/lasiert, feucht ist: Untergrund vorbereiten. <p>VERGRAUTES HOLZ:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mit NET-TROL® 200* reinigen. <p>BEREITS BEHANDELTES VERGRAUTES HOLZ (GEÖLT):</p> <ul style="list-style-type: none">• Holz mit NET-TROL® 400* + NET-TROL® 200* entölen. <p>HOLZ MIT ALTEM FARB-, LASUR- ODER LACKANSTRICH:</p> <ul style="list-style-type: none">• Untergrund bis auf das gesunde Holz abschleifen, sandstrahlen, abbeizen usw.										
Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none">• Roller• Spritzpistole• Pinsel										
 Tipp des Fachmanns	<ul style="list-style-type: none">• Vor dem Beginnen den gewählten Farbton auf einer kleinen Probefläche überprüfen (warten, bis die Farbe trocken ist).• Alles abdecken, was nicht behandelt werden muss, Pflanzen inbegriffen.• Auftragen zwischen +5°C und +30°C. Nicht in praller Sonne oder auf sehr heißes Holz auftragen.• Für eine optimale Trocknung sollte die relative Luftfeuchtigkeit um die 50% betragen. Die geltenden Normen und technischen Vorschriften (DTU usw.) sind einzuhalten. Die Feuchtigkeit des Holzes darf nicht über 18% liegen.• Nicht auftragen, wenn innerhalb von 24 Stunden Regen zu erwarten ist.• Immer am Rand eines Bretts oder bei einer natürlichen Unterbrechung der Verkleidung wie einer Tür oder einem Fenster aufhören.• Es wird empfohlen, von oben nach unten zu arbeiten.• Beim Auftragen mit einer Spritzpistole nach und nach mit einem Pinsel glätten.										

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung. Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht verdünnen. Vor dem Auftragen gut umrühren. • Nicht verdünnen. • Vor und während des Auftragens gut umrühren. • Eine Schicht TEXTROL® HES in Holzmaserrichtung auf die gesamte Brettlänge auftragen. • 15 bis 30 Minuten warten, dann überschüssiges Produkt glätten, damit TEXTROL® HES besser eindringt und ein gleichmäßiges Anstrichbild entsteht. • Beim Auftragen mit einer Spritzpistole ist ein sofortiges Glätten immer empfehlenswert, damit das Produkt besser eindringt und ein gleichmäßiges Anstrichbild entsteht. <p>Betretten von Terrassen, Holzdecks: Bei normaler Belastung nach 48 bis 72 Stunden. Hinweis: Unsere Abteilung Technik berät Sie gern und sendet Ihnen bei Bedarf eine Gebrauchsanleitung zu.</p>
Empfehlungen nach der Anwendung	Die Holzoberfläche muss sauber, absolut trocken (zulässige Holzfeuchte max. 18%), tragfähig und gemäß den geltenden Vorschriften (DTU usw.) fachgerecht vorbereitet sein. Sie muss frei von Staub, Schimmel, Fettflecken und alten Beschichtungen sein.
Ergiebigkeit	+12 m ² /l pro Schicht.
Instandhaltung	<p>NORMALE RENOVIERUNG: Durch Wittereinflüsse und UV-Strahlung hellt sich das Holz mit der Zeit auf. Einfach eine großzügige Schicht TEXTROL® HES auf die saubere Oberfläche auftragen.</p> <p>VERSPÄTETE RENOVIERUNG (VERGRAUTES ODER SCHWARZ GEWORDENES HOLZ): Oberflächengrau mit NET-TROL® 200* (oder NET-TROL® 400* je nach Holzzustand) entfernen, dann mit dem empfohlenen Schutzprodukt beschichten (siehe Abschnitt „Anwendung“).</p>
Reinigung der Werkzeuge	Terpentinersatz.
Aufbewahrung	Produkt geschützt vor Temperaturschwankungen und Frost im dicht verschlossenen Originalgebilde lagern.
Sicherheit	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite www.owatrol.pro) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.

* Gleicher Hersteller



© Nomad Soul



Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:



Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux
Tel. 021 964 12 21 - Fax 021 964 45 19 - E-mail: info@stemmersa.ch
www.stemmersa.ch

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankreich
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgien
Tel. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

TEXTROL® HES ist eine Marke von



Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:

www.owatrol.pro