

HOCHLEISTUNGS-PARKETTVERSIEGELUNG FÜR EXTREME BEANSPRUCHUNGEN 2-komponentig

Eigenschaften	 Polyurethan in wässriger Phase zum Mischen mit dem HÄRTER UFL*. Ausgezeichnetes Überzugsvermögen. Optimale mechanische und chemische Beständigkeit, auch gegen Ammoniakprodukte. Schützt die Holzmaserung und bringt sie zur Geltung. Nicht rutschig. Lichtecht, vergilbt nicht. Farb- und geruchlos. Nur in matt erhältlich. HÄRTER UFL*: farb- und geruchlos.
Funktionen	 Verschönert und schützt Treppen, Parkett und Holzböden im Innenbereich. Ideal für: Intensive Nutzung: Flure, Treppen, Esszimmer. Extrem hohe Nutzung: Büros, Ladengeschäfte, Klassenzimmer, Restaurants, Museen, Gebäudeeingangshallen, Hotels, sowie Orte, die aggressiven Umweltbedingungen ausgesetzt sind (Lebensmittel, Reinigungsmittel usw.).
Einsatzgebiete	Auf allen Holzarten anwendbar, die üblicherweise in diesem Bereich verwendet werden.
Verdünnung und anmischen	 Nicht verdünnen. ULTIMAFLOOR® gut aufrühren, damit die Mattierungsmittel gleichmäßig verteilt sind. Möglichst Schrauben-Mischwerkzeug verwenden. ULTIMAFLOOR® mit Härter UFL* im Verhältnis 10:1 vermischen. Härter und Versiegelung 1 Minute lang durchmischen (wenn möglich mit einem geeigneten Schrauben-Mischwerkzeug). Vor der Anwendung 5 Minuten vorreagieren lassen
Allgemeine empfehlungen	 Angrenzende Flächen, die nicht beschichtet werden sollen, sorgfältig abdecken. Grünpflanzen entfernen, ein eventuell vorhandenes Aquarium umstellen oder abdecken. Vor der Anwendung muss das Holz sauber, trocken, frei von Fett und jeglichem Überzugsprodukt sein (siehe Abschnitt "Vorbereitung des Untergrunds"). Für ein optimales Ergebnis mit zwei Schichten ULTIMAFLOOR® wird empfohlen, zuerst die Grundierung PRIMAFLOOR®* (farblos) oder CHROMAFLOOR®* (6 Farbtöne) aufzutragen. Es ist ebenfalls möglich, ULTIMAFLOOR® allein in zwei oder drei Schichten aufzutragen, je nach gewünschtem Ergebnis und Zustand des Holzuntergrunds.
Vorbereitung des untergrunds	 Um zu tiefe Rillen beim Schleifen zu vermeiden, Testschliff mit Parkettschleifmaschine mit 40er- oder 50er-Körnung durchführen. Je nach erzieltem optischen Ergebnis mit immer feiner werdenden Körnung bis 80 oder 100 fortfahren oder aber mit gröberer Körnung beginnen, wenn der Boden unsauber oder uneben ist. Für die Ränder eine Randschleifmaschine und für die Ecken einen Schaber oder Holzbeitel verwenden. Falls erforderlich, Risse < 2 mm mit LIANFLOOR®* ausbessern und Abschleifen mit Körnung 80 oder 100 fortführen, je nach zuletzt verwendeter Körnung. Je nach Holzart und Stärke der Nutzschicht Endschliff mit 120er- oder 150er Körnung durchführen.
Empfehlungen vor der anwendung	 Nicht anwenden bei einer Umgebungs- und Holztemperatur unter 10°C oder über 25°C. Es wird empfohlen, PRIMAFLOOR®* als Grundierung vor ULTIMAFLOOR® anzuwenden.

der anwendung

Anwendung

- Eine erste, gleichmäßige Schicht ULTIMAFLOOR® auftragen. Sich dabei zum Licht drehen und an der Seite beginnen, die der Tür gegenüberliegt, um auf die Tür hin zu arbeiten. Bei jeder Schicht jeweils drei Kreuzgänge streichen.
- Am Rand beginnen und die gesamte Fläche in Abschnitten von 2x2 m bearbeiten.
- Fenster während des Auftragens geschlossen halten, um zu schnelle Trocknung zu verhindern.
- 3-4 Stunden bei Umgebungsbedingungen trocknen lassen.
- Matt schleifen (Körnung 150-180) für bessere Zwischenhaftung und sorgfältig entstauben.
- Die 2. Schicht ULTIMAFLOOR® auftragen, wobei zwischen beiden Schichten nicht mehr als 12 Stunden liegen dürfen.

Empfehlungen nach der anwendung

- Mit dem Einräumen der Möbel mindestens 48 Stunden warten, Möbelfüße mit Filz schützen.
- In den ersten 2 Wochen nach dem Auftragen der Versiegelung keine Teppiche oder Schutzfolien auf den versiegelten Boden legen.

Reinigung und Pflege

- Versiegelten Boden regelmäßig mit Besen oder Staubsauger reinigen.
- Wenn erforderlich, Wachs- und Fettflecken und andere festsitzende Verschmutzungen mit SPACENETT®* entfernen.
- Regelmäßige Reinigung mit SOAPCLEAN®*.

ACHTUNG: SPACENETT®* nicht in den ersten drei Wochen nach dem Auftragen von ULTIMAFLOOR® verwenden, um eine vollständige Trocknung zu ermöglichen.

Eigenschaften

- Harztyp:
- Dichte (bei +20 ℃): Viskosität:

- Flammpunkt:
- Verpackungen:
- Farbtöne:
- Aussehen:
- Trockenzeiteit (angaben beziehen sich

- Aufbewahrung:
- Werkzeuge:
- Reinigung der Werkzeuge:
- Verarbeitungsbedingungen:
- Ergiebigkeit:
- VOC (Richtlinie 2004/42/EG):
- Sicherheit:

Ultimafloor: Polyurethan - Härter UFL: aliphatische Polyisocyanate.

 1.05 ± 0.05 .

flüssige

 $38 \% \pm 2.$

Nicht als unbrennbar klassifiziert.

4 I + Härter UFL 400 ml

Farblos

matt

- Staubtrocken: 1 Stunde
- Grifffest: 2-3 Stunden
- Schleifbar: 4 Stunden
- Überstreichbar: 4-12 Stunden
- Normale Nutzung: 24 Stunden
- Intensive Nutzung: 2 Wochen
- Komplett ausgehärtet: 2 Wochen

ULTIMAFLOOR®: 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde - HÄRTER UFL*: 6 Monate im verschlossenen Originalgebinde

Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen.

• Rolle aus synthetischen Mikrofasern oder Spezial-Flachpinsel für Versiegelungen. Es kann die gleiche Rolle wie für die Grundierung PRIMAFLOOR®* verwendet werden.

Wasser direkt nach der Verwendung

Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +10°C oder über +25 °C verarbeiten.

6-7 m²/l

Max. 75 g/l.

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht

entsprechen.

Stand

Januar 2012



Die vorliegende Produktinformation dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Ultimafloor ist eine marke



Durieu S.A. 91070 BONDOUFLE - France T. +33 (0)1 60 86 48 70 F. +33 (0)1 60 86 84 84 info@durieu.com www.owatrol.com

Generalvertretung und Vertrieb für die Schweiz:



Route de Brent 3, CP33, 1816 Chailly-Montreux, Tel. 021 964 12 21, Fax 021 964 45 19, E-mail: info@stemmersa.ch, Web: www.stemmersa.ch