

ACRYL-PU FACADE ULTRAMAT ST

Propriétés	Acryl-PU Ultramat ST est un émail diluable à l'eau à l'aspect minéral, à base de résine acryl-polyuréthane, spécifiquement conçu pour le giclage industriel des lames pour façade ou la charpente.
Domaines d'application	Lames de façade, charpente, structure en bois extérieur.
Préparation	La surface doit être propre, exempte de poussières, de graisses ou de cires.
Méthodes d'application	Ne pas appliquer en dessous de 10°C. Humidité maximale du bois 12%
Système d'application	Egrenage au grain 220 1 x Lignovit Sperrgrund 40960 2 x Acryl-PU Ultramat ST
Séchage	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 4 heures Empilable : 24 heures Les temps de séchage varient selon l'épaisseur de la couche appliquée, la température, l'humidité de l'air et la teinte. Les teintes foncées peuvent augmenter fortement le temps de séchage.
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	En 2 couches : 130-160 g/m ² par couche
Epaisseur du film	En 2 couches : 2 x 120 microns humide (2 x 60 microns sec)
Application	Airmix et au robot
Nettoyage	Avec de l'eau ou de l'Aquaclean
Rénovation	Nettoyage à l'eau ammoniacale puis au ponçage. 2 couches d'Acryl-PU façade Ultramat au pinceau.
Aspect	Ultra mat
Teintes	RAL ou NCS
Conditionnement	Emballages de 22 lt, 4 lt et 1 lt.
Conservation	12 mois en bidon bien fermé, à l'abri du gel

Densité	Base W : $1,33 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ Base T : $1.14 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Extrait sec	$55,5 \pm 1 \%$
Liant de base	Résine acryl-polyuréthane
Agent actif	Ne contient pas de biocide
Point d'inflammation	Ininflammable
COV	26 gr/kg
Classe ADR/RID	Non soumis
N° UN	Non soumis
Code élimination	08.01.11 Les résidus de produits sont des déchets spéciaux.
Ecotoxicité	S29/56. Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Mesures de protection	Ne pas avaler. Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. Porter un masque à poussière
Remarque	La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique. Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.